



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VINIL FLOORGRAPHICS

Descripción

Película: 200 Micron; película transparente y pulida de PVC
Adhesivo: Adhesivo transparente
Liner: 120 gsm papel cromado con un lado PE y capa de silicón.
Ancho: 0.914/1.06/1.27/1.52m

Características

- anti fricción, andi deslizante, protección de imagen y efecto estereoscópico.
- Superficie lisa y anti encogimiento, fácil de limpiar y buena apariencia de imagen.

Aplicaciones

Ampliamente utilizado en señalética para el piso, en piso interior, laminado en frío para imágenes en pisos.

Datos técnicos

Condiciones de pruebas: Temperatura en interior $23\pm2^{\circ}\text{C}$, humedad relativa $50\pm5\%$; Usar cristal, placa de metal como base para pruebas.

Prueba de items	Unidades	Método de prueba	Valor promedio
Grosor PVC	Micron	GB/T6672-2001	200 ± 10
Peso-Liner	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 10
Peso del producto terminado	g/m^2	GB4669-1995	360 ± 20
Adhesión inicial	N/25mm	FTM 9	≥ 5
24h, 180° peel	N/25mm	FTM 1	≥ 10
Estabilidad dimensional MD	mm	FTM 14	≤ 1.8
Estabilidad dimensional CD	mm	FTM 14	≤ 1.5
Fuerza tensil MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥ 60
Fuerza tensil CD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥ 70
Temperatura de construcción	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm10^{\circ}\text{C}$
Temperatura aplicable	$^{\circ}\text{C}$		-20 ~ +70

- Todo dato técnico está sujeto a cambio sin previo aviso



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Condiciones de almacenamiento

Todos los productos necesitan ser almacenados en su empaque original y con los materiales de protección originales, preferentemente almacenar herméticamente, si se almacena horizontal no se deben de apilar más de 6 capas. No exponer a la luz directa del sol o fuentes de calor. La duración será de un año con temperatura de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa de $50\% \pm 15\%$.

Ambiente de producción y aplicación

Ambiente de producción: temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, humedad relativa del $50\% \pm 10\%$, ambiente limpio y libre de polvo sin materia suspendida;

Empiece la laminación en frío y cualquier otra operación después de que la imagen esté completamente seca

Ambiente de aplicación: Temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, humedad relativa del $50\% \pm 10\%$; pegar en una superficie plana, lisa y limpia sin levantar polvo; Es necesario tomar 2 horas para mantenimiento antes del laminado.

Condiciones de garantía

1. Un año de vida: Almacenar en condiciones adecuadas, preferentemente usarse en 6 meses. El rango de calidad es solamente para absorción de tinta, otros parámetros físicos es solo para referencia.
2. Periodo de procesamiento de un año: desde la fecha de manufactura del producto, no se acepta por productos vencidos